



Den Braven Sealants

Technický list 07.27 Flexi těsnicí okenní pás DUO SMART

Výrobek Páska se skládá celkem z pěti plochých vrstev, které zajišťují proměnlivou hodnotu sd., z modifikovaného polyamidu (PA) se speciálně zesílenou kombinací PET fólie. Samolepicí upevňovací proužek umožňuje velmi jednoduchou aplikaci pásky. V jednom okraji pásu je umístěn samolepicí upevňovací proužek s krycí fólií sloužící k upevnění na rám okna, dveří apod. V druhém okraji je pás opatřen butylovým lepicím komponentem rovněž opatřeným strhávací fólií. Samolepicí proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách k ostění, nadpraží a parapetnímu zdivu. Je vyráběn především pro Těsnicí a izolační systém Den Braven 3D používaný pro novostavby a rekonstrukce s výměnou oken v předem upravených „začištěných“ špaletách. Flexi těsnicí okenní pás DUO SMART je typ kombinující pásy W a E, má však pásku z obou stran pásu a pouze 1 butylový strip.

Vlastnosti paropropustná nebo parotěsná (dle umístění ve stavbě);
 vodotěsná;
 snadno aplikovatelná, přetíratelná a zaomítatelná.

Použití - v Den Braven 3D Těsnícím okenním systému;
- pro těsnění dveří a vrat;

Balení Role po 30 m, šíře 50, 75, 100 a 150 mm
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	(PET – PA)	
Hmotnost	g/m ²	125	(dle EN 29073-1)
Tloušťka	mm	0,65	(dle EN 29073-1)
WDD – propustnost vodních par	g/m ² . 24 hod.	6,6 až 109,7	(dle EN 12572)
sd - hodnota	m	15 až 80	(dle DIN 53 122)
Vodotěsnost V ₃₀	l/m ² .30 min	5,0 až 0,3	(dle ČSN 73 2578 požadavek ≤ 0,2 g/m ² . 24 hod)
Propustnost spáry při 10 Pa	m ³ /hm	0,14	(dle EN 1026)
Těsnost vůči srážkám	Pa	a _n ≤ 0,1	(dle EN 1027)
Třída hořlavosti		>600	(dle DIN 4102 T.1)
Aplikační teplota	°C	B2	
Tepelná odolnost	°C	+5 / +45	
Přípustná deformace	%	-40 / +80	
Odolnost vůči UV záření při volném vystavení	měsíce	3	
Skladovatelnost	měsíce	24	(v běžných podmínkách)

Podklad Musí být čistý, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty a jiných nečistot

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 07.27 Flexi těsnicí okenní pás DUO SMART

Pokyny Těsnicí pás odvinout a odříznout s 5cm přesahem (slouží pro překrytí po osazení rámu do okenního otvoru). Strhnout krycí fólii a upevňovací pásek pečlivě přitisknout na hřbet okna. Osadit okenní rám. Spáru mezi rámem vypěnit PU pěnou. Po zatvrdnutí pěny přebytečnou PUR pěnu seříznout a přehnout těsnicí pás DUO SMART. Ta se připevní na okenní zdivo (ostění, parapet a nadpraží) pomocí butylového komponentu.
Pozor! U širších Flexi těsnicích okenních pásu s šířkou 150 mm je vhodné použít navíc i lepidla na parozábrany Foliefix, aby nevznikaly kapsy, jenž se hůře zaomítávají.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.27».

Aktualizace Aktualizováno dne:23.02.2009

Vyhotoveno dne: 24.04.2008

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz